

Technická dokumentace

Penetol



Podkladní penetrační nátěr pod akrylátové, mozaikové a pytlivé omítky na savé podklady.

POUŽITÍ:

Penetrační nátěr PENETOL slouží pro snížení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti finální vrstvy jako jsou Akrylátové omítky (SPP a MRP/P), mozaikové omítky (MOZ 1,5, MOZ 2,5), pytlivé omítky (SP, MRP/S, T). Penetrační nátěr se probarvuje dle odstínu finální omítky. Pokud je penetrační nátěr použit pod mozaikové omítky barvu volíme přibližnou nanášenému odstínu mozaikové omítky.

SLOŽENÍ:

Vhodná kombinace pojiv, plniv a disperzí

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|--------------------|--|
| Hustota: | 1,20-1,3 kg/m ³ |
| Hrubost | < 0,5 mm |
| Ředění: | Neředí se |
| Aplikační teplota: | +5 - + 30 °C |
| Skladovatelnost: | min. 24 měsíců od data výroby |
| Vydatnost: | cca 3,5 - 4 m ² / kg (v závislosti na podkladu) |
| Spotřeba: | 0,25-0,30 kg/m ² |



ZPRACOVÁNÍ:

Penetrační nátěr se již neředí. Před použitím materiál musíme promíchat pomaloběžnou vrtačkou (max. 750 ot./min) s míchadlem přímo v kbelíčku. Mícháme do té doby než je materiál plně ve vznesu a barva je celistvá (cca 1 minutu). Takto je připravený penetrační nátěr k použití.

Samotnou aplikaci provádíme pomocí štetky nebo malířského válečku (nízkochlupého). Po aplikaci je možné umýt použité nářadí vodou pro opětovné použití.

Před aplikací je nutné zakrýt veškeré povrchy na které se nebude nanášet penetrační nátěr.

Nátěr aplikujeme v jedné vrstvě a před dalšími kroky musí být penetrační nátěr plně vyschlí a vyzrálý. Doba zrání 12 – 24 hodin na základě povětrnostních podmínek a teploty vzduchu i podkladu.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY:

Tuto penetraci není vhodné aplikovat při teplotách pod +5°C a nebo nad +30°C. Zákaz cizích příměsí. Všechny povrchy na které se neaplikuje penetrační nátěr musí být zakryty. Výrobce neručí za škody vzniklé špatným použitím.

Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzní masťou. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při použití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

Technická dokumentace Penetol



DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:

Dodávky v plastových kbelících o hmotnosti 6 a 22kg na paletách EUR

Paleta 6kg kbelíčků obsahuje 100ks (600kg paleta), paleta 22kg kbelíčků obsahuje 24ks (528 kg).

Zboží skladovat při teplotě od +5°C do +30°C. Zboží nesmí být skladováno na přímém slunci.

PRÁVNÍ DODATEK:

Informace, zvláště návody pro zpracování a aplikaci našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje a aplikace chemických produktů a dlouholetých aplikačních zkušenostech při standardizovaných podmínkách a řádném skladování a používání. S ohledem na rozdílné podmínky při zpracování a další vnější vlivy, různému charakteru a vlastnostem podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Klient/vykonavatel musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.