

Urychli - TO

Urychlovač zaschnutí pastovitých omítek, penetračních nátěrů a fasádních barev.

Použití:

Urychlení zaschnutí fasádních barev, penetračních nátěrů a pastovitých omítek při nízkých teplotách. Používat ve venkovním prostředí popřípadě v dobře větraných místnostech.

Složení:

Roztok na bázi polyakrylátu

Technické údaje:

Objemová hmotnost: 785kg/m³
Odstín: transparentní

Dávkování:

Pastovité omítky (silikonové a akrylátové) typu SPP a MRP/P dávkovat:

125ml na 25kg kbelík

Penetrační nátěr Penesil, Penetol dávkovat:

130 ml na 6kg kbelík

500ml na 22kg kbelík

Fasádní barvy Fasadecorr silikonizovaný, Fasadecorr silikon, Fasadecorr Sand dávkovat:

130 ml na 4kg kbelík

500ml na 15kg kbelík

830 ml na 25kg kbelík



Zpracování:

Před použitím důkladně promíchat (např. protřepáním). Naměřit si požadované množství roztoku (např. do odměrky) a vlít do kbelíku a důkladně vmíchat do materiálu (omítkovina, penetrační nátěr, fasádní barva). Je nutné přidat do všech obalů, které budou použity na zpracování na danou akci. Takto připravená vědra je NUTNÉ zpracovat nejpozději do 48 hodin po nadávkování výrobku „Urychli – TO“.

Materiál urychlený přípravkem „Urychli – TO“ je možné zpracovávat optimálně při teplotách +0°C - +10°C při teplotách přesahujících +15°C (jak u podkladu i vzduchu) přípravek nepoužívat materiál se může stát nezpracovatelným kvůli rychlému zasychání. Při teplotě od +0°C výrobek nepoužívat kvůli mrznoucí vodě které materiály obsahují.



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při manipulaci s přípravkem „Urychli - TO“ nemanipulovat s otevřeným ohněm může dojít ke vzplanutí!

Při práci s přípravkem „Urychli - TO“ používat ochranné rukavice, ochranné brýle a standartní pracovní oděv.

Při potřísnění pokožky umyjte vodou a mýdlem následně pokožku ošetřete emulzní masťou. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody, při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa vodou a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

Dodávky a skladování:

Dodávky se provádí v plastových lahvích o objemu 0,5 litru.

Skladovat v suchém prostředí. Skladovat při teplotách +5°C - +40°C.

Chraňte před slunečním zářením.