



Zimotex

Jedná se o přísadu na urychlení tuhnutí a tvrdnutí cementových výrobků (fasádních a obkladačských lepidel)

Použití:

Bez chloridová přísada do čerstvých malt, betonů nebo směsí na cementové bázi. Zvyšuje počáteční i koncové pevnosti výrobků na bázi cementu, ale zároveň snižuje dobu zpracovatelnosti. Nezpůsobuje korozi na ocelové výztuže.

Technické údaje:

Objemová hmotnost:	1400 – 1475 kg/m ³
Odstín:	lehce nahnědlá kapalina
Ph:	4,5 – 6,5
Obsah chloridů:	max.: 0,1% hmotnosti
Korozivní vlastnosti:	obsahuje složky: dusičnan vápenatý, uvedený v příloze A.2 z EN 934 – 1:2008

Dávkování:

Dávkování na 25kg cementu:	0,2 – 0,6 litru přísady	10 – 30 víček
Betonová směs HB28:	50 – 100 ml/pyt (25kg)	2,5 – 5 víček
Betonová směs BP25:	60 - 120 ml/pyt (30kg)	3 – 6 víček
Fasádní lepidlo: X11, 111, 3000, 3010	70 – 160 ml/ 25kg pyt	3,5 – 8 víček
Lepidlo na obklady a dlažby:4000, Z20, FS31	80 – 180 ml/ 25kg pyt	4 – 9 víček

Víčko od 1l i 5l kanystru je o objemu 20 ml.

Zpracování:

Zimotex důkladně promíchejte (např. třesením). Důkladně promíchejte cementovou směs (maltu, beton, cement) se záměsovou vodou. Naměřte si požadované množství přísady Zimotex (víčko z litrové i pětilitrové lahve má objem 20ml) a přidejte ji do předem zamíchané cementové směsi. Následně směs důkladně promíchejte alespoň 2 minuty. Takto připravená směs je připravena k použití. Nikdy nedávkujte přísadu do suché směsi !!

Upozornění:

- Nikdy nedávkujte přísady do suché směsi !!
- Záměsová voda musí mít teplotu alespoň +3°C nesmí obsahovat ledové krystalky
- Směs po přidání přísady Zimotex má sníženou dobu zpracovatelnosti
- Nepřekračujte doporučené dávkování, může dojít k poškození směsi
- Použité nářadí ihned po použití umyjte vodou
- Objem víčka 1l i 5l lahve má 20ml
- Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím a ani skladováním.



Dodávky a skladování:

Zimotex je dodáván v kanystrech o objemu 1 a 5 litrů. Skladujte při teplotě +3 °C - + 30°C. výrobek musí být oddělen od potravin, nápojů a krmiv v suchách skladech. Neskladovat společně s oxidačními činidly, hořlavinami a organickými látkami. Minimální záruční doba je 48 měsíců od data výroby. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

- Při práci s přísadou Zimotex používat ochranné rukavice, ochranné brýle a standartní pracovní oděv.
- Při potřísnění pokožky umyjte vodou a mýdlem následně pokožku ošetřete emulzní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody, při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa vodou a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.
- Při práci s přísadou Zimotex nejíst, nepít a nekouřit.

Vytvořil: Ing Martin Tomeš

Datum korekce: 19.11.2025